

Byggcement Plus Skövde

CEM II/B-M (P-LL) 42,5 R

Byggcement Plus Skövde är ett Portlandkompositcement tillverkat i Skövde.

Byggcement Plus uppfyller nedanstående data. Vid enstaka tillfällen kan produktens egenskaper avvika från angivna värden och intervall.

Egenskap		Värde	Intervall	Krav i SS-EN 197-1
Kompaktdensitet (kg/m ³)		3060	±20	-
Bulkdensitet (kg/m ³)		1000	±200	-
Bindetid (min)		150	±30	≥ 60
Ljushet (%)		27	± 1	-
Tryckhållfasthet (MPa)	1 dygn	21	± 3	-
	2 dygn	33	± 3	≥ 20,0
	28 dygn	53	± 4	≥ 42,5 / ≤ 62,5
Sulfathalt, SO ₃ (%)		3,5	± 0,3	≤ 4,0
Alkali, Na ₂ O _{eq} (%)		1,2	± 0,1	-
Klorid, Cl ⁻ (%)		0,05	± 0,03	≤ 0,10
Vattenlöslig Cr ⁶⁺ (PPM)		0-2	-	≤ 2 ¹
Klinker (%)		≥ 68	-	65-79
Puzzolan (%)		≤ 22		6-29
Kalksten (%)		≤ 12	-	6-29
Puzzolan + kalksten (%)		≤ 32		21-35

¹ Punkt 47 i bilaga XVII till REACH.

Lagringstiden begränsas till max 12 månader från förpackningsdatum för obruten storsäck samt 6 månader från leveransdatum för löst i silo (bulk).

För information och skyddsanvisningar, se säkerhetsdatablad.